

Российская Федерация
ИП Алексеев А.В.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА МАСИВНУЮ ДОСКУ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ «Rubio Floor Larch»

Технические условия

ТУ-16.10.21.113-001-0142552798-2020

г. Новосибирск, 2020 г.

1. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.

- 1.1 Паркетная массивная доска из лиственницы Rubio Floor предназначена для настила чистового пола. Выпускается в готовом виде с защитно-декоративным покрытием – реакционное льняное масло Rubio Monocoat Oil 2C plus (Бельгия).
- 1.2 Массивная доска из лиственницы Rubio Floor изготавливается в 2 (Двух) селекциях – СЕЛЕКТ и РУСТИК.
- 1.3 Влажность паркетной доски составляет 8% +/- 2%. Транспортная влажность не более 12% +/- 2%
- 1.4 Изделия производятся в следующих длинах: 0,670 м; 0,938 м; 1,474 м; 2,010 м.
- 1.5 Предельное отклонение от номинальных размеров:

- по длине	0,5 мм на 500 мм длины
- по ширине	1,0 мм на 50 мм ширины
- по толщине	0,5 мм
- покоробленность поперечная	0,5 мм на 50 мм ширины
- покоробленность по кромке	0,5 % от длины
- покоробленность по пластине	1,0 % от длины
- шероховатость лицевой пластины	R 120, не ниже

2. Технические требования.

- 2.1 Доски должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих условий, по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
- 2.2 В древесине досок селекции СЕЛЕКТ не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№ п/п	Наименование порока.	Норма ограничения в изделиях.	
		На лицевой поверхности.	На тыльной поверхности.
1.	Сучки точечные (глазки) до 3 мм	Допускаются 1-2 на изделие	Допускаются.
2.	Сучки сросшиеся, здоровые с трещинами.	Не допускаются.	Допускаются.
3.	Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, здоровые и темные.	Не допускаются.	Допускаются.
4.	Сучки выпавшие.	Не допускаются.	Допускаются.
5.	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина.	Допускается.	Допускаются.
6.	Смоляные кармашки.	Не допускаются.	Допускаются.
7.	Трещины сквозные.	Не допускаются.	Не допускаются.
8.	Трещины несквозные.	Не допускаются.	Допускаются.
9.	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина.	Не допускаются.	Допускаются.
10.	Нарушение целостности кромки гребня	< 30% длины изделия	< 30% длины изделия
11.	Нарушение целостности кромки паза	Не допускается	< 30% длины изделия
12.	Заболонь.	Допускается.	Допускаются.
13.	Гниль, засинение, червоточины.	Не допускаются.	Допускаются.

2.3 В древесине досок селекции РУСТИК не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№ п/п	Наименование порока.	Норма ограничения в деталях.	
		На лицевой поверхности.	На тыльной поверхности.
1.	Сучки, частично сросшиеся с трещинами шириной не более 5мм.	Допускаются, заделанные шпаклёвкой	Допускаются.
2.	Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 5 мм.	Допускаются, заделанные шпаклёвкой	Допускаются.
3.	Темные и несросшиеся сучки.	Допускаются, заделанные	Допускаются.
4.	Выпавшие сучки на кромке детали без выхода на лицевую поверхность.	Допускаются.	Допускаются.
5.	Трещины несквозные на лицевых и нелицевых поверхностях шириной до 5 мм и глубиной до 4 мм.	Допускаются, заделанные шпаклёвкой	Допускаются.
6.	Трещины торцевые несквозные шириной до 5 мм и глубиной до 4 мм.	Допускаются, заделанные шпаклёвкой	Допускаются.
7.	Смоляные кармашки.	Допускаются, заделанные шпаклёвкой	Допускаются.
8.	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина.	Допускаются, заделанные шпаклёвкой	Допускаются.
9.	Нарушение целостности кромки гребня	< 30% длины изделия	< 30% длины изделия
10.	Нарушение целостности кромки паза	Не допускается	< 30% длины изделия

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
2. Изгиб изделия является допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.
3. В сорте СЕЛЕКТ допускаются деревянные заглушки «лодочки» не более 1 штуки на 0,5 м длины

2. Методы контроля.

1. Длину, ширину, толщину досок измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427, металлическими рулетками по ГОСТ 7502, предельными калибрами по ГОСТ 15876, штангенциркулями по ГОСТ 166. ширину и толщину измеряют по торцам, и посередине длины доски.
2. Породу древесины определяют визуально. Пороки древесины и обработки оценивают и измеряют по ГОСТ 2140. Размеры сучка определяют по наименьшему диаметру разреза сучка.
3. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588.

3. Упаковка, транспортировка и хранение.

1. Доски должны быть упакованы в транспортные пакеты и пачки.
2. Масса и конструкция транспортного пакета определяются в транспортной компании в зависимости от вида и технических характеристик погрузочно-разгрузочных средств и транспортных средств доставки.
3. Пачки должны быть сформированы из 8-ми досок одной марки, сечения и длины. Упаковка должна обеспечивать плотность и сохранность досок во время погрузки, транспортировки и разгрузки.

4. Пачки должны быть упакованы: сначала в пластиковую уплотнительную ленту, затем в 3-слойную гофра-картонную коробку. Верхняя и нижняя доска в пачке должна лежать тыльной стороной наружу.
5. По согласованию с Заказчиком пачки могут быть упакованы только в уплотнительную ленту при условии доставки до Заказчика одним транспортным средством в пределах прилегающих к производству регионов.
6. Доски транспортируются в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
7. При транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность древесины изделий.

4. Правила приемки.

1. Заказчик, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества и количества Товара образцу и (или) описанию, иным условиям настоящего Договора, подписать Акт Приема-передачи, Транспортную накладную или иной документ подтверждающий передачу Товара и принять Товар.
2. Образцы продукции являются образцами профиля и декора массивной доски, однако оттенок, степень окраса, текстура древесины, индивидуальные свойства и другие природные характеристики натурального дерева не позволяют продукции быть полностью идентичной образцу.
3. Покупатель обязан убедиться в соответствии декора путём вскрытия не более 2-х упаковок.
4. Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооружённым глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.
5. При приёмке недопустимо использовать осветительные приборы (подсветку) и опускаться на колени. Партия считается соответствующей требованиям завода - изготовителя, если объём изделий с дефектами не более 4% от поставленной партии.